



## FICHA TÉCNICA

## PRIMACRIC 20

Fecha de revisión: marzo 2021

### DESCRIPCIÓN

Esmalte poliuretano alifático, brillante de dos componentes muy resistente al exterior y a los rayos ultravioletas del Sol. Especialmente indicado para el pintado de artículos en los que se requieren buenas resistencias químicas y mecánicas y un excelente acabado.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado para el pintado de maquinaria industrial, carrocerías, isotérmicos, vehículos industriales y agrícolas, depósitos, piscinas, suelos, rótulos, señales de tráfico, lamparera y todo tipo de artículos en donde se requiera un acabado de calidad con buenas resistencias.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La información técnica está basada en las características del ligante/ convertidor.

	COMP. A	COMP B	A+B
Presentación:			Dos componentes
Color:			Cartas RAL, NCS, PANTONE, UNE y según muestra.
Acabado:			Brillante >95%
Peso específico:			1+/-0,5
% Sólidos en peso:	48,6 %		
Catalizador:			3116 / 3117 Slow / 3204 Fast
Proporción de mezcla en peso:			5:1
Pot life:			3 horas
Espesor recomendado:			35-45 micras por capa
Rendimiento:			10-12 m <sup>2</sup> /Kg según color
COV suministro:			505 gr/ L.
Aplicación:			Pistola aerográfica, airless.
Secado:			Al aire.
Secado al tacto:			3-5 horas
Manipulable:			12-14 horas
Repintable desde:			18 horas
Diluyente indicado:			DP20 (entre 10-20%)

### Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04  
E-mail: [daner@leckers.net](mailto:daner@leckers.net) Web: [www.leckers.es](http://www.leckers.es)

Esta revisión anula a las anteriores



## FICHA TÉCNICA

## PRIMACRIC 20

### TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Primacric 20 debe ser aplicado sobre superficies limpias y secas. Desengrasar con desengrasante DIRT-OUT hasta conseguir una buena limpieza de la superficie. Imprimir con Primer Fosder o con Primer ECG.

### METODO DE APLICACIÓN

Para preparar la mezcla agitar bien el componente A, añadir la proporción de catalizador indicado, ajustar con el diluyente y homogeneizar la mezcla mediante agitación. Relación de mezcla 5:1 con catalizador 3116, 3117 SLOW o 3204 FAST más diluyente acrílico DP20.

<b>Brocha:</b>	Añadir aditivo brocha
<b>Rodillo:</b>	Añadir aditivo brocha
<b>Pistola aerográfica:</b>	1.4 – 1.8 mm
<b>Pistola electrostática:</b>	Si
<b>Pistola airless:</b>	Si
<b>Inmersión:</b>	-----

### CARACTERISTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Acabado de altas resistencias químicas y mecánicas. De aspecto elegante con un alto brillo y una alta resistencia al exterior, intemperie y a los rayos UV solares.

### FORMATO

Envase de: 5K Código: 0602CP20000000005  
20K Código: 0602CP20000000020  
25K Código: 0602CP20000000025

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5° y 30°C.

Duración en el envase: Al menos 12 meses desde su fabricación. Pasado ese tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.

## Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04  
E-mail: [daner@leckers.net](mailto:daner@leckers.net) Web: [www.leckers.es](http://www.leckers.es)

Esta revisión anula a las anteriores



## FICHA TÉCNICA

## PRIMACRIC 20

### PRECAUCIONES

Es necesario y aconsejable en todo momento observar y cumplir con todas las normas de seguridad por tratarse de productos químicos.

Buena aireación, no ingestión, ni inhalación ni contacto con la piel, ojos o mucosas. Seguridad antiincendios, protección personal, no tirar producto al desagüe y cualquier tipo de precaución que proteja a las personas, animales y medio ambiente.

### OBSERVACIONES

Productos y Pinturas Daner, S.L. puede modificar en cualquier momento las características de sus productos en función de la aplicación de sus propios criterios de fabricación, viéndose únicamente obligado a crear una nueva ficha técnica. La no observación de las condiciones de especificaciones señaladas, nos eximen del total de las posibles responsabilidades.

### Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04

E-mail: [daner@leckers.net](mailto:daner@leckers.net) Web: [www.leckers.es](http://www.leckers.es)

Esta revisión anula a las anteriores